

# FIX 10-M

## TECHNISCHES MERKBLATT

SCHNELLABBINDENDER FLICK- UND MONTAGEMÖRTEL

ART.-NR. 1321.01



### TECHNISCHE DATEN

Basis:	Zement, additive
Farbe:	zentmentgrau
Schüttgewicht:	ca. 1,10 kg/dm <sup>3</sup>
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur:	5 °C bis +35 °C
Verarbeitungszeit:	3-8 min (temperatur- und mischungsabhängig)
Wasserbedarf:	spachtelfähige Konsistenz 25-30 % fließfähige Konsistenz 30-40 %

**FIX 10-M** eignet sich für schnelle Versetz- und Montagearbeiten und früh belastbare Befestigungen.

### EIGENSCHAFTEN

- Chloridfrei
- Schnell abbindend
- Vielseitig einsetzbar
- Hohe Früh- und Endfestigkeit
- Mit allen Normzementen verträglich

### EINSATZGEBIETE

- Zum schnellen Verschliessen von Löchern
- Befestigungen von Heizkörpern, Geländern
- Montagen aller Art
- Verfüllen von Kiesnestern
- Verspachtelung von Lunkern
- Für schnelle Reparaturarbeiten an Beton

### VERARBEITUNG

Lose Putz und Mauerteile sind zu entfernen. Der Untergrund ist grundsätzlich vorzunässen, wobei eine Pfützenbildung zu vermeiden ist. Empfohlene Wassermenge vorlegen und **FIX 10-M** dem Anmachwasser zugeben, da es bei umgekehrter Vorgehensweise zu Verklumpungen kommen kann. **FIX 10-M**

muss zügig angemischt und verarbeitet werden, da bereits nach ca. 3-8 Min. die Erhärtung beginnt. Nicht mehr Material anmischen, als in dieser Zeit verarbeitet werden kann. Bereits im Erhärtungsprozess befindlicher Mörtel darf nicht wieder aufgerührt werden. Nichteisenmetalle wie Zink, Aluminium, Kupfer, etc. müssen mit einem deckenden Korrosionsschutz versehen werden.

### HINWEISE

Lagerung:	Trocken in ungeöffneten Originalverpackungen 12 Monate
Transport:	Kein Gefahrgut
Ökologie:	Das Mörtelpulver ist wassergefährdend und muss deshalb ordnungsgemäß entsorgt werden. Nicht in Kanalisation, in Gewässer oder den Boden gelangen lassen.
Entsorgung:	Mit 20% Wasser reagieren lassen und ausgehärtetes Material unter Beachtung der kantonalen Vorschriften deponieren. VeVA-Code: 101314 Betonabfälle und Betontonschlämme
GISCODE:	ZP1

### VERPACKUNGSEINHEITEN

1321.01	Eimer à 12 kg Palette 480 kg (40 Eimer)
---------	--

Für weiterführende Informationen stehen die aktuellen Versionen der Sicherheitsdatenblätter und der allgemeinen Geschäftsbedingungen der Robotec AG Systembaustoffe auf der Homepage zur Verfügung.