

MINTEC-G

TECHNISCHES MERKBLATT

GRUNDIERUNG FÜR BAUWERKSABDICHTUNGEN AUF
MINERALISCHEN UNTERGRÜNDEN

ART.-NR. 1820.01



TECHNISCHE DATEN

Farbe: weiss, nach Trocknung transparent
Verarbeitungstemperatur: + 5 °C – +35 °C
Verbrauch: 0.15 – 0.25 kg/m² je nach Saugfähigkeit

VERARBEITUNG

Die Untergründe müssen saugfähig, fest, tragfähig und frei von losen Bestandteilen sein. Der Untergrund kann leicht feucht sein. MINTEC-G ist verarbeitungsfertig und wird unverdünnt durch Streichen, Rollen oder Spritzen auf den Untergrund auftragen. Auf stark staubigen Flächen empfiehlt sich der Auftrag mit Bürste oder Besen, um eine gute Einbindung des Staubes zu erreichen. Die Beschichtung mit flexiblen Dichtungsschlammten kann direkt nach dem mattfeuchten Aufrocknen der Grundierung vorgenommen werden. Längere Wartezeiten haben keinen Einfluss auf die Haftungseigenschaften der Folgebeschichtung. Der Untergrund muss jedoch bis zur Überarbeitung staubfrei gehalten werden. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

HINWEISE

Lagerung: In ungeöffneten Originalgebinden 12 Monate, kühl und frostfrei
Transport: Kein Gefahrgut
Ökologie: Nicht in Gewässer oder in den Boden gelangen lassen
Entsorgung: VeVA-Code: 08 04 16 Wässrige flüssige Abfälle, die Klebstoffe und Dichtmassen enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 15 fallen
GISCODE: M-GPO1 Grundastrichstoffe, pigmentiert, Wasserverdünntbar

VERPACKUNGSEINHEITEN

1820.01 Kanne à 5 kg
Palette 600 kg (120 Kannen)

MINTEC-G ist eine Grundierung mit chemischer und physikalischer Wirkungsweise. Ihre dünnflüssige Einstellung ermöglicht eine leichte Verarbeitung und einen zügigen Arbeitsfortschritt.

EIGENSCHAFTEN

- Bindet anhaftenden Staub (Abrieb, Zement- und Quarzstäube) an die mineralische Baustoffoberfläche
- Verfestigt Baustoffoberflächen durch silikatische Bindungen und bildet eine tragfähige Unterlage für nachfolgende Beschichtungen
- Reduziert die Saugfähigkeit des Untergrundes durch Hydrophobierung der Oberflächenzone
- Hohes Eindringvermögen
- Streich-, roll- und spritzbar

EINSATZGEBIETE

- Grundierung für mineralische 1-K und 2K Dichtungsschlämme
- Grundierung für Sanierputzsysteme
- Auf trockene und vorübergehend leicht feuchte Untergründe
- Saugfähige mineralische Untergründe
- Auf horizontalen und vertikalen Flächen

Für weiterführende Informationen stehen die aktuellen Versionen der Sicherheitsdatenblätter und der allgemeinen Geschäftsbedingungen der Robotec AG Systembaustoffe auf der Homepage zur Verfügung.